

32003D0043

18.1.2003

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

L 13/35

ROZHODNUTIE KOMISIE
zo 17. januára 2003,
ktorým sa ustanovujú triedy reakcie na oheň pre určité stavebné výrobky
[oznámené pod číslom dokumentu C(2002) 4807]
(Text s významom pre EHP)

(2003/43/ES)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky ⁽¹⁾, zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS ⁽²⁾, najmä na jej článok 20 ods. 2,

keďže:

(1) Smernica 89/106/EHS predpokladá, že s cieľom zohľadniť rôzne úrovne ochrany stavebných prác na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni bude možno potrebné ustanoviť v interpretačných dokumentoch triedy, týkajúce sa odolnosti výrobkov, pokiaľ ide o všetky základné požiadavky, ktoré sa na ne kladú. Tieto dokumenty boli uverejnené ako „Oznámenia Komisie so zreteľom na interpretačné dokumenty smernice Rady 89/106/EHS ⁽³⁾“.

(2) Pokiaľ ide o základnú požiadavku bezpečnosti v prípade požiaru, interpretačný dokument č. 2 uvádza celý rad vzájomne súvisiacich opatrení, ktoré spoločne vymedzujú stratégiu požiarnej bezpečnosti, ktorá sa má rôznymi spôsobmi rozpracovať v členských štátoch.

(3) Interpretačný dokument č. 2 určuje ako jedno z týchto opatrení obmedzenie tvorby a rozširovania ohňa a dymu v rámci danej oblasti, obmedzením schopnosti stavebných výrobkov prispieť k úplnému vznieteniu požiaru.

(4) Úroveň tohto obmedzenia je možné vyjadriť iba z hľadiska odlišných úrovní požiarnej odolnosti výrobkov pri ich konečnom použití.

(5) Na základe zosúladeného riešenia bol prijatý systém tried v rozhodnutí Komisie 2000/147/ES z 8. februára 2000, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106 EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu reakcie stavebných výrobkov na oheň ⁽⁴⁾.

(6) V prípade určitých výrobkov z panelov na báze dreva je nevyhnutné použiť klasifikáciu ustanovenú v rozhodnutí 2000/147/ES.

(7) Reakcia na oheň mnohých stavebných výrobkov a/alebo materiálov v rámci klasifikácie ustanovenej rozhodnutím 2000/147/ES je jednoznačne ustanovená a dostatočne známa pre tvorcov požiarnej smerníc v členských štátoch, takže sa nevyžadujú skúšky tejto ich konkrétnej výkonnostnej vlastnosti.

(8) Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Stavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky výkonnostné požiadavky z hľadiska vlastnosti „reakcia na oheň“ bez potreby vykonania ďalších skúšok, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Príslušné triedy, ktoré sa vzťahujú na rôzne stavebné výrobky a/alebo materiály prijaté v rámci klasifikácie reakcie na oheň v rozhodnutí 2000/147/ES, sú stanovené v prílohe tohto rozhodnutia.

Článok 3

Kde je to dôležité, výrobky sa posudzujú s prihliadnutím na ich konečné použitie.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

⁽³⁾ Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1.

⁽⁴⁾ Ú. v. ES L 50, 23.2.2000, s. 14.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 17. januára 2003

Za Komisiu
Erkki LIIKANEN
člen Komisie

PRÍLOHA

Tabuľky obsiahnuté v tejto prílohe uvádzajú stavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré spĺňajú všetky výkonnostné požiadavky ohľadne ich reakcie na oheň bez potreby vykonania skúšok.

Tabuľka 1

Triedy požiarnej odolnosti pre výrobky z panelov na báze dreva ⁽¹⁾

Výrobky z panelov na báze dreva ⁽²⁾	Odkaz na stupeň EN výrobku	Minimálna hustota (kg/m ³)	Minimálna hrúbka (mm)	Trieda ⁽³⁾ (okrem podlahoviny)	Trieda ⁽⁴⁾ podlahoviny
Trieskové dosky	EN 312	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Drevovláknité dosky, tvrdé	EN 622-2	900	6	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Drevovláknité dosky, stredne tvrdé	EN 622-3	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
		400	9	E, pass	E _{FL}
Drevovláknité dosky, mäkké	EN 622-4	250	9	E, pass	E _{FL}
Drevovláknité dosky, MDF ⁽⁵⁾	EN 622-5	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Cementované trieskové dosky ⁽⁶⁾	EN 634-2	1 000	10	B-s1, d0	B _{FL} -s1
Doska OSB ⁽⁷⁾	EN 300	600	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Preglejka	EN 636	400	9	D-s2, d0	D _{FL} -s1
Plné drevené panely	EN 13353	400	12	D-s2, d0	D _{FL} -s1

⁽¹⁾ EN 13986

⁽²⁾ Výrobky z panelov na báze dreva montované bez vzduchovej medzery k výrobkom triedy A1 alebo A2-s1, d0 s minimálnou hustotou 10 kg/m³ alebo najmenej k výrobkom triedy D-s2, d0 s minimálnou hustotou 400 kg/m³.

⁽³⁾ Trieda stanovená v tabuľke 1 prílohy rozhodnutia 2000/147/ES.

⁽⁴⁾ Trieda stanovená v tabuľke 2 prílohy rozhodnutia 2000/147/ES.

⁽⁵⁾ Drevovláknitá doska nasucho.

⁽⁶⁾ Obsah cementu najmenej 75 % hmoty.

⁽⁷⁾ Doska z usmernených dlhých hoblín.